


商品・工法名称	「クイックカバーシート」(HDPE 養生仮設シート)																			
商品・工法の分類	■瓦礫処理、□除染作業、■除染仮置き、■復旧・復興、■その他																			
商品・工法概要	高密度ポリエチレンシートの厚さ 0.5mm の最薄タイプ。軽量で柔軟で仮設用途として幅広く活用できます。原反幅が7mと広幅で、設置もスムーズです。																			
商品規格・概略図等	<p>【クイックカバーシート物性規格値】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>単位</th> <th>規格値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>厚さ</td> <td>mm</td> <td>0.5±15%</td> </tr> <tr> <td>引張強さ</td> <td>N/cm</td> <td>120 以上</td> </tr> <tr> <td>破断伸度</td> <td>%</td> <td>650 以上</td> </tr> <tr> <td>引裂強さ</td> <td>N</td> <td>50 以上</td> </tr> <tr> <td>耐貫通性能</td> <td>N</td> <td>150 以上</td> </tr> </tbody> </table>	項目	単位	規格値	厚さ	mm	0.5±15%	引張強さ	N/cm	120 以上	破断伸度	%	650 以上	引裂強さ	N	50 以上	耐貫通性能	N	150 以上	<p>【汚染土仮置き場の例】</p>  <p>【製品寸法】</p> <p>ロール原反：7m×420m カット版：7m×10m</p>
項目	単位	規格値																		
厚さ	mm	0.5±15%																		
引張強さ	N/cm	120 以上																		
破断伸度	%	650 以上																		
引裂強さ	N	50 以上																		
耐貫通性能	N	150 以上																		
使用・施工条件 適応場所など	<p>①海岸堤防復旧（陸側法面）での活用例／盛土法面にクイックカバーシートを敷設した例。要求は3年程度。</p> 	<p>②河川、護岸、浸水地区で大型土のう設置箇所にてシートカバーを追加する活用例</p>  <p>土のうの紫外線劣化、隙間からの漏水防止に！</p> 																		
	③その他の活用例	<ul style="list-style-type: none"> 震災廃棄物2次集積所の地下水汚染防止 低レベル放射性物質の仮置き場 各種ブルーシート以上の耐久性が必要な場合 																		
その他必要資材	Lピン、養生テープ、固定土のう、ロープなど（必要に応じて）																			
使用・施工上の留意点	仮設用途ですので、接合部の熱融着により完全遮水する製品ではありません。端部は、水の流れを考慮して瓦状に重ねて、ピン、テープ等で仮固定してください。また、端部から風が入って飛ばされないように固定してください。																			
維持管理	特になし																			
経済性	設計価格 56,000円/1枚（サイズ：7m×10m） ※運賃別途 ロール原反及び特注サイズも可能です																			
参考文献	特になし																			
問合せ先	太陽工業(株) 国土環境エンジニアリングカンパニー 東北支店 担当：青山 Tel:022-227-1364 fax:022-266-9589 e-mail: ak002127@mb.taiyokogyo.co.jp																			